

Product

Seal-it® 130 CEMENT-FIX is specifiek ontwikkeld als voegreparatiemiddel, voor het herstellen van beschadigde voegen van binnen- en buitenmuren, tussen metselwerk en steenstrips, op basis van acrylaat dispersie technologie, welke uithardt door waterverdamping uit de massa.

Toepassingen

- Specifiek geschikt voor het duurzaam repareren van beschadigde voegen tussen steenstrips en metselwerk, op muren en gevels, tijdens renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.
- Als duurzaam voegmiddel, voor het aanbrengen van nieuwe voegen, tussen metselwerk en steenstrips op muren en gevels in nieuwbouwprojecten.
- Ideaal toepasbaar voor het afdichten van aansluitvoegen tussen lood, zink en metselwerk.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar.
- Eenvoudig aan te brengen en af te werken.
- Overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven.
- Hecht uitstekend op vele- en zelfs licht vochtige ondergronden.
- Binnen en buiten (mits 5 uur na applicatie droog weer) toepasbaar.
- Snel uithardend en wordt zo hard als cement.
- Vrijwel krimpvrij.
- Uitermate duurzaam.
- Nagenoeg reukloos.
- Non corrosief.

Standaard assortiment

Kleur	12 x 310ml koker
Grijs	SI-130-7100-310

Overige kleuren en / of verpakking op aanvraag.



Technische productgegevens

Basis	ACRYLAAT DISPERSIE		
Standvermogen	mm	ISO 7390	<2
Dichtheid	g/ml		1,65
Krimp	%		5
Mechanische waarden	2mm film		
Shore A hardheid		DIN 53505	80

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum. Vorstbestendig tot -15°C, tijdens transport.

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Aanbrengen met de standaard meegeleverde V-naad tuit.
- Op draagkrachtige, verdraagzame, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden, poreuze / zuigende / open ondergronden hoeven niet volkomen droog te zijn.
- Ondergronden ontdoen van losse bestandsdelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten, met behulp van Seal-it® 510 CLEANER.
- Glad en strak afwerken ca. vijf minuten na applicatie met een voegspijker.
- Vervolgens overtollig materiaal met een handveger of een natte spons van het metselwerk of ondergrond naast de voegen verwijderen.

Overschilderbaarheid

Seal-it® 130 CEMENT-FIX is subliem te overschilderen, met synthetische- en dispersieverven. Het beste kan overschilderd worden, na volledige uitharding, i.v.m. de materiaalkrimp. Bij eerder overschilderen kunnen er later scheuren en / of barsten in de verflaag ontstaan. Ook door het gebruik van hoog-gevulde dispersieverven, kan de verflaag scheuren en / of barsten. Advies is om vooraf een verfverdraagzaamheidstest uit te voeren.

Reinigen

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen van gereedschap en ondergronden, met behulp van water, handen / huid reinigen met Seal-it® 515 ULTRA WIPES en / of met water en zeep. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Beperkingen & aanbevelingen

Ongeschikt voor langdurige- en / of permanente waterbelasting. Ongeschikt voor PE, PP, PC, PTFE, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Toepassingen buiten zijn alleen mogelijk bij goed drogende weersomstandigheden en / of mits er binnen 5 uur na applicatie geen neerslag / regen valt. Verkleuring kan eventueel optreden in bepaalde omstandigheden, zoals door direct contact met chemicaliën en / of door weekmaker uittreding vanuit de ondergrond. Wij adviseren vooraf hechting, materiaal- en verfverdraagzaamheid te testen. Tijdens uitharding zal product donkerder van kleur worden.



SEALSEAL TET30 3 1 3 rTF 1 T1 0 0 '