



köhlerwoodcap

TECHNISCH MERKBLAD WOODFILL RENOVATIEPASTA

ALGEMEEN

2-componenten reparatiecompound van gemodificeerde polyesterhars. Voor het vullen van spijker- en schroefgaten met min. Dikte van 3 mm. Voor het repareren van ramen, deuren en kozijnen, welke zijn aangetast door houtrot. Bij onderhoud en nieuwbouw. In de timmerindustrie voor het egaliseren. Set bestaat uit component A en component B. Wordt gebruikt in combinatie met speciaal doseerapparaat.

APPLICATIESYSTEEM

- Goed overschilderbaar met waterverdunbare verfsystemen. Uit esthetisch oogpunt kan afwerking met transparant beitsysteem minder fraai zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij.
- Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding.
- Zeer goed verwerkbaar (kort, pasteus).
- Zeer goed modelleerbaar (zakt niet uit).
- Potlife van ca. 15 min. Bij 20°C en 65% R.V.
- Na 1 tot 2 uur overschilderbaar.
- Zeer goed en glad schuurbaar.
- Goed te schaven en te boren.
- Duurzaam na uitharding (geen barst-/scheurvorming)
- Ongevoelig voor vocht.
- Bevat geen asbest.
- Goede hechting op kaal en opgeruwd hout en goed geschuurde oude verflagen.
- Minimale krimp.

ONDERGRONDCONDITIES

- Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op het gezonde hout.
- Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, dit vooraf meten.
- Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof.
- Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- Meng beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.
- De potlife is afhankelijk van hoeveelheid aangemaakt materiaal.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner of aceton. Uitgehard materiaal met verf-afbijtmiddel of mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.**

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Comp.A: op basis van gemodificeerde polyesterharsen met speciale vulstoffen Comp.B: op basis van benzoylperoxide	Verwerkingstijd	Potlife bij 65% R.V.: Bij 10°C ca. 30 minuten Bij 20°C ca. 15 minuten Bij 30°C ca. 10 minuten
Verpakking	Comp.A: metalen koker (1200 g, 0,820 ltr) Comp.B: plastic koker (60 g, 40 cc)	Uitharding	Bij 20° en 65% R.V. ca. 1 uur
Vaste stof %		Verwerkingstemp.	Niet beneden 5°C verwerken
Dichtheid Gemengd prod.	1.4 g/cm ³	Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden. Geopende verpakking 3 maanden bij gebruik rode open- en afsluitdopje.
Vlampunt VOS gehalte massa + verharder	>61°C 4,7% ± 0,1	Voorzorgs- maatregelen	Aanraking met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen. Zorg voor goede ventilatie.
Mengverhouding	Automatisch met Woodfill doseerapparaat		
Uiterlijk	Comp.A: crème of wit Comp.B: Rose Gemengd product: crème of wit	Inkleuring	Indien gewenst kan Woodfill met max. 6% universele mengpasta op iedere gewenste kleur worden gebracht.

Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam tel. 010-2780880 info@kohlerwoodcap.nl www.kohlerwoodcap.nl