



Een superlichte, kant & klare renovatiepasta.

Toepassing

- Voor het afwerken, herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden in diverse ondergronden

Eigenschappen

- Goed vullend
- Gemakkelijk te schuren
- Minimale krimp
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed overschilderbaar
- Binnen en buiten toepasbaar. (Bij gebruik buiten minstens 2 x overschilderen)

Product

Lichtgewicht plamuur

Kleuren: Wit

Verpakking: 0.25, 1, 4, en 19 liter

Dichtheid: Ca. 423 gram/ltr

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd, 24 maanden in gesloten verpakking, tussen +5 °C en +25 °C

Applicatie

Met RVS plamuurmes of spatel.

Diepe openingen vooraf met vulmiddel tot 20 à 30 mm van het oppervlak opvullen, met bijv. Aguaplast Express.

Lagen van 5 tot 30 mm geven het beste resultaat.

Product aanbrengen met een spatel, vast aandrukken en gladstrijken.

Gereedschap reinigen met water, onmiddellijk na gebruik.

Temperatuur

Verwerking tussen 5 °C-32 °C.



Droging (+20 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Volgende laag: Na ca. 30 minuten

Droog: Na ca. 3 uur

Schuurbaar (indien nodig): Na ca. 2 uur

Overschilderbaar: Na ca. 2 uur met watergedragen verven
Na ca. 24 uur met oplosmiddelhoudende verven

Volledige uitharding: Na ca. 7 dagen

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

Ondergrond

Dient droog, schoon en stofvrij te zijn. Loszittende verfdelen verwijderen.

Op stoffige ondergronden (oude gipsplaten, beton enz.) is het aanbevolen een fixeermiddel te gebruiken om de ondergrond te verharderen.

Bijzondere aanwijzing

Bij een lichte indroging van het materiaal kan een druppeltje water worden toegevoegd.

Bij overschilderen met schimmelwerende verven kan scheurvorming optreden.

Bij afwerken met zijdeglanzende of glanzende muurverven kan door structuurverschil met de ondergrond optisch gemanipuleerd glansgraadverschil ontstaan.

Eventueel proefvlak plaatsen. Indien de ONETIME wordt overgeschilderd met een matte latex, dient u deze licht op te schuren, anders schijnt de plamuur er doorheen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
19-1-2023.