



Synthetische Lakplamuur

BESCHRIJVING

Bolivia Synthetische Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de boterfijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden.

TOEPASSING

Direct op nieuw hout (binnen), aangeschuurde oude verflagen, ijzer en muren binnen en buiten. Lakplamuur dient in dunne lagen aangebracht te worden.

EIGENSCHAPPEN

Kleur:	parelwit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen, beton
Laagdikte:	tot 0,7 mm
Soortelijk gewicht:	1,84 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 85 gew.%
Uitgehard:	na 12 uur bij 20°C, 65% RV
Schuurbaar:	na 12 uur bij 20°C, 65% RV
Overschilderbaar:	na 12 uur bij 20°C, 65% RV
Verpakking:	150, 400 en 800 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Verwerkingmethode: | plamuurmes |
| • Type verdunning: | terpentine |
| • Conditie: | temperatuur min. 5°C |
| • Relatieve vochtigheid: | max. 80 |
| • Aanbevolen laagdikte: | max. 700 micron natte laagdikte |
| • Schoonmaken gereedschap: | terpentine |



BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

BEHANDELING ONDERGROND

Onbehandeld hout: eerst een laag Avis Grondverf of Avis Multiprimer aanbrengen. Bestaande verflagen: licht schuren, beschadigde oude lagen compleet verwijderen. IJzer en staal: gronden met Avis Roest stabiliserende primer of Avis Multiprimer.

AFWERKING

Bolivia Synthetische Lakplamuur kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden. Bolivia Synthetische Lakplamuur kan worden afgewerkt met acryl en synthetische verf. Buiten zo snel mogelijk afwerken.

Aangebroke verpakking met folie afdekken.