



BS1101

Garantie Interieur Lak HG PU-AK

ALGEMEEN

Omschrijving

Watergedragen, hoogglanzende lakverf voor binnen op basis van met polyurethan gemodificeerde alkydharsemulsie.

Toepassingsgebied

Geschikt als voor- en aflak in het Garantie Interieur systeem met Garantie Interieur Grondverf PU/AC als grondlaag.

Voor alle binnenschilderwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, betimmeringen en dergelijke.

Voor metaal en kunststof, mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer.

Voor afwerking van radiatoren, verwarmingsbuizen en -leidingen en alle overige buizen en leidingen van metaal, mits op de juiste wijze voorbehandeld en geen hogere temperaturen dan 90°C ontstaan.

Kenmerkende eigenschappen

Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.

Elastisch.

Stabiele glans.

Gemakkelijke verwerking.

Reukarm.

Bij weinig daglicht kunnen wit en lichte kleuren vergelen. Gebruik in dergelijke situaties Garantie Interieur Lak ZG PU/AC.

Voldoet aan BREEAM HEA9.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast of verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%).

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Aanbevolen droge laagdikte

30 µm

Rendement

Ca. 12 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



BS1101

Garantie Interieur Lak HG PU-AK

APPLICATIEGEGEVENS

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 1 uur
Kleefvrij na : ca. 2 uur
Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 7°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur lak HG PU/AK.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Vaste stof

ca. 42 vol. %

Glansgraad

Hoogglans.

Vloeiing

Goed.

Hechting

Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.

Waar nodig schraal plamuren.

Schuren en vervolgens voorlakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Schuren met Scotch-Brite Fine en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.



BS1101

Garantie Interieur Lak HG PU-AK

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met geschikte watergedragen, hechtprimer.
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Kunststof:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met een geschikte watergedragen hechtprimer.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

Geschilderd staal:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk behandelen met een geschikte watergedragen, corrosiewerende primer.
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU/AC.
Licht schuren en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU/AK.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3910NL

Datum

augustus 2018