

Sigma S2U Nova Satin



Omschrijving	Hoogwaardige, watergedragen, zijdeglanzende lakverf voor binnen op basis van polyurethaan-acrylaat met LTA+™ technologie.																						
Gebruiksdoel	Het voor- en aflakken van hout. Voor afschilderen van staal en non-ferrometalen die eerst op passende wijze zijn voorzien van een primersysteem en daarna zijn overgegrond met een geschikte grondverf. Toe te passen op bestaande, intacte, geschuurde verflagen, zowel op basis van acrylaatdispersie als op basis van alkydhars.																						
Voornaamste kenmerken	• Gemakkelijke verwerking. • Uitstekende vloeiing. • Lange open tijd. • Uitstekend bestand tegen vetten, vuil en huishoudelijke schoonmaakmiddelen, dankzij LTA+™ technologie. • Kras- en slijtvast. • Goede dekking. • Kleurvast. • Niet vergelend. • Snelle droging. • Reukarm. • In combinatie met Sigma QDS systeem te verwerken vanaf 2°C. • Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten. • Gecertificeerd: DUBOkeur																						
Kleuren en glans	Wit en vrijwel alle kleuren. Zijdeglans																						
Verpakking	Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.																						
Basisgegevens	<table> <tr> <td>Dichtheid</td><td>:</td><td>ca. 1,24 kg/dm³</td></tr> <tr> <td>Percentage vaste stof</td><td>:</td><td>ca. 36 vol.%</td></tr> <tr> <td>Droge laagdikte</td><td>:</td><td>35 µm (= ca. 100 µm nat) per laag</td></tr> <tr> <td>Vlampunt</td><td>:</td><td>niet van toepassing</td></tr> </table> Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% <table> <tr> <td>Stofdroog na</td><td>:</td><td>ca. 1 uur*</td></tr> <tr> <td>Kleefvrij na</td><td>:</td><td>ca. 3 uur*</td></tr> <tr> <td>Overschilderbaar na</td><td>:</td><td>ca. 5 uur*.</td></tr> </table> Op één dag zijn meerdere lagen aan te brengen. * Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging. Sigma S2U Nova Satin kan ook geforceerd gedroogd worden. Zie hiervoor de rubriek 'droging met Sigma QDS systeem' in dit kenmerkenblad'.		Dichtheid	:	ca. 1,24 kg/dm ³	Percentage vaste stof	:	ca. 36 vol.%	Droge laagdikte	:	35 µm (= ca. 100 µm nat) per laag	Vlampunt	:	niet van toepassing	Stofdroog na	:	ca. 1 uur*	Kleefvrij na	:	ca. 3 uur*	Overschilderbaar na	:	ca. 5 uur*.
Dichtheid	:	ca. 1,24 kg/dm ³																					
Percentage vaste stof	:	ca. 36 vol.%																					
Droge laagdikte	:	35 µm (= ca. 100 µm nat) per laag																					
Vlampunt	:	niet van toepassing																					
Stofdroog na	:	ca. 1 uur*																					
Kleefvrij na	:	ca. 3 uur*																					
Overschilderbaar na	:	ca. 5 uur*.																					
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.																						



Sigma S2U Nova Satin



Rendement

Theoretisch rendement

Droge laagdikte 35 µm : 10 m²/liter

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode en ervaring.

Verwerkings-
condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C.
- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%.
- Goede ventilatie.
- Ondergrond droog en schoon.

Systemen

Hout, industrieel behandeld met een dekkend PPG Wood Finishes systeem (KVT concept 1)

- Reinigen en schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Primer of voorlakken met Sigma S2U Nova Satin.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Satin.

Hout, industrieel behandeld met een dekkend PPG Wood Finishes systeem (KVT concept 2)

- Reinigen en schuren.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Satin.

Onbehandeld hout

- Grondig reinigen.
- Gronden met Sigma S2U Nova Primer.
- Voorlakken met Sigma S2U Nova Satin.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Satin.

Noot:

- Voor hout met in water oplosbare inhoudsstoffen, zie kenmerkenblad van Sigma S2U Nova Primer.

Kunststof

- Grondig reinigen en zorgvuldig opruwen.
- Gronden met Sigma S2U Nova Primer.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Satin.

Noot:

- Vanwege de grote verscheidenheid aan kunststoffen dient ter beoordeling van de hechting eerst een proefvlak opgezet te worden.

Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
 - Aflakken met Sigma S2U Nova Satin.
- of
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
 - Overgronden met Sigma S2U Nova Primer of voorlakken met Sigma S2U Nova Satin.
 - Aflakken met Sigma S2U Nova Satin.

Schuren

Voor het schuren bij bovengenoemde verfsystemen wordt verwezen naar de ProGold Schuurmatrix.

Sigma S2U Nova Satin



Instructies voor gebruik

Voor het gebruik de verf goed oproeren.

Kwast / verfrol

Aanbevolen kwast	:	ProGold kwast 7700 Exclusive serie.
Aanbevolen verfrol	:	ProGold Verfrol Excellent Acrylic
Verdunning	:	kan onverdund verwerkt worden. Zonodig verdunnen tot maximaal 5 vol.% leidingwater.
Opmerking	:	Grote vlakken bij voorkeur rollen.

Luchtspuit

Verdunning	:	5-10 vol.% leidingwater
Sputopening	:	1,8-2,0 mm
Spuitdruk	:	0,3-0,4 MPa (= ca. 3-4 bar)

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met lauw water en eventueel wat zeep.
Residu op de juiste wijze afvoeren.

Drogen met Sigma QDS systeem

Geforceerd drogen met Sigma QDS is altijd mogelijk.
Bij omgevingstemperaturen tussen 2°C en 7°C moet gedroogd worden met Sigma QDS.

Elektrisch IR drogingsysteem

Droging met Sigma QDS pas starten na 5 minuten vloeitijd.
Na de vloeitijd binnen 15 minuten starten met 10 minuten IR bestraling.
Bij stationaire opstelling 30 tot 50 cm afstand tussen lampen en object aanhouden. Bij gebruik als handlamp is de afstand 10 tot 20 cm.
De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger worden dan 60°C.
De verffilm is na 10 minuten afkoelen doorgedroogd en overschilderbaar.

Gasgestuurd IR drogingssysteem

Droging met Sigma QDS pas starten na 5 minuten vloeitijd.
Na de vloeitijd binnen 15 minuten starten met 10 minuten IR bestraling.
60 tot 100 cm afstand tussen lampen en object aanhouden.
De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger worden dan 60°C.
De verffilm is na 10 minuten afkoelen doorgedroogd en overschilderbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma S2U Nova Satin.

Aanvullende gegevens

Reinigen

Na een maand doordrogen is Sigma S2U Nova Satin optimaal te reinigen.
De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met een zachte doek en een pH neutraal, niet schurend schoonmaakmiddel in lauw water.
Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.

Sigma S2U Nova Satin



Aanvullende gegevens

Bestandheid tegen reinigings- en desinfecteermiddelen en alcoholgels

De verf is getest op bestandheid tegen een breed scala aan (professionele) reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen, inclusief watergedragen alcoholgels. De resultaten zijn afhankelijk van het type product, de concentratie, de contacttijd, de gekozen kleur en de reinigingsmethodiek.

Bij bepaalde reinigingsmiddelen en alcoholgels kan na droging een lichte verkleuring en/of mattering van de verffilm optreden.

Geadviseerd wordt de verflaag na belasting / reinigen met een alcoholhoudend product goed na te wassen met leidingwater.

Referenties

Documentatieblad**nummer**

Toelichting op de kenmerkenbladen

1301

Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen

1328

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

1300

Toelichting op Sustainability / Duurzaamheidsaspecten

1302

EMG

10100DN9990NL