



Productomschrijving

Permaline Supérieur is een oxidatief drogende, goed dekkende, extreem duurzame hoogglans aflak op basis van een unieke hybride alkydhars.

Eigenschappen

Tot 10 jaar onderhoudsvrij
Langdurig glans- en kleurbehoud
Extreem weerbestendig
Perfekte dekking
Biobased klasse 2 conform ASTM D6866

Gebruik/toepassing

Permaline Supérieur is geschikt als afwerklaag op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk, betimmeringen, deuren en kozijnen. Met de juiste primer ook toepasbaar op metaal buiten. Uitstekend weerbestendig. Uitstekend kleur- en glansbehoud, extra hoge duurzaamheid.

Dit product is op basis van alkydhars. Alkydhars in oplosmiddelhoudende producten is gevoelig voor vergeling. In een lichte omgeving vindt dit verschijnsel minder snel plaats dan in een omgeving die weinig wordt blootgesteld aan daglicht.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	basis SW
Dichtheid	:	1,16 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	67%
Glans	:	hoogglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	40-45 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengstelsel

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller	
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: terpentine



Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	:	ca. 2 uur
Kleefvrij	:	ca. 5 uur
Overschilderbaar	:	ca. 18 uur

Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving.

Theoretisch rendement

15 m²/liter

Systeeminformatie

Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Nieuw, ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen als volgt behandelen:

- Gronden met 1 laag Permaline Primer, Permaline Primer 4SO of Permaline Snelgrond
- Voorlakken met 1 laag Permaline Primer Prestige en
- Afwerken met 1 of 2 lagen Permaline Supérieur

Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten.

- Kaal gekomen delen gronden met Permaline Primer, Permaline Primer 4SO of Permaline Snelgrond.
- Voorlakken met 1 laag Permaline Primer Prestige en
- Afwerken met 1 of 2 lagen Permaline Supérieur.

Staal

Aanbevolen verfsysteem:

- Als eerste laag Steloxine Primer Thixo, daarna opnieuw een laag Steloxine Primer Thixo.
- Deze lagen voorlakken met Permaline Primer Prestige en
- Afwerken met 1 of 2 lagen Permaline Supérieur.



Milieu/certificering

Biobased : Biobased conform ASTM D6866, dit product is toegewezen aan klasse 2, wat betekent 40%-60% aandeel Bio-carbon.



Veiligheid/wetgeving

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : basis SW
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 38°C
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/d < 300 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden.
Verpakking : 1liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel


Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl